

Fiche technique pour: 234534



Etanchéité plan de joints 574 50ML

LOCTITE 574 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Unmittelbar nach der Montage ist eine sofortige Dichtwirkung gegenüber niedrigen Drücken gegeben. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 574 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Es zeigt hohe Öltoleranz und hervorragende Wasser- und Glykolbeständigkeit.

Référence

109234

EAN / code-barres



5010266001166

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	67066
Chemische Basis	Methacrylat
Einsatzgebiet	Flächendichten
Festigkeit	mittel
Handfestigkeit (Aluminium) [Minute]	45
Handfestigkeit (Stahl) [Minute]	15
Klebedichtspalt (max) [Millimeter]	0.25
Technologie	Methacrylat
Viskosität	23000 - 35000
Zugscherfestigkeit	8,5
Intrastatnummer	32141010
Ursprungsland	Irland